

EP1000 TROFFELVLOER

	Beschrijving	Gereedschap
Temperatuur en relatieve vochtigheid (R.V.)	<ul style="list-style-type: none"> • Minimale temperatuur in de werkruimte 15 °C. • Minimale vloertemperatuur 10 °C en 3° C boven het dauwpunt ter voorkoming van condensvorming. • R.V.: maximaal 80%. • Maximale omgevingstemperatuur: 30 °C. • Hoge temperaturen verkorten de verwerkingstijd. 	<ul style="list-style-type: none"> • Temperatuurmeter. • R.V. meter. • Vloertemperatuurmeter. • Dauwpunttabel.
Voorzorgsmaatregelen	<ul style="list-style-type: none"> • Volg de op het etiket aangegeven voorzorgsmaatregelen op, om het Arturo product veilig te verwerken. • In verband met mogelijk kleurverschil adviseren wij om producten uit dezelfde charges op één vloer te appliceren. Het chargennummer van het product staat vermeld op de verpakking. 	<ul style="list-style-type: none"> • Beschermingsmiddelen.
Controle ondergrond	<ul style="list-style-type: none"> • De voorstrijk of schraplaag moet kleefvrij en beloopbaar zijn. 	
Mengen troffelvloer	<ul style="list-style-type: none"> • Component A goed oproeren. • Component B bij component A gieten. • Deze goed uit laten lekken en uitschrapen. • De componenten mengen met een boormachine met mengarm die ook onderin de rand van de verpakking komt. • Mengtijd: minimaal 2 minuten. • Voeg dit mengsel toe aan component C en meng het geheel met een dwangmenger tot de massa homogeen is. • Mengtijd: minimaal 3 minuten. 	<ul style="list-style-type: none"> • Boormachine met mengarm. • Dwangmenger.
Aanbrengen troffel- vloer	<ul style="list-style-type: none"> • Het gemengde materiaal op de ondergrond uitstorten en met een roestvrijstalen vlakspaan verdelen. • Bij voorkeur afwerken met een grote spaan. • Indien gewenst onder afschot of vlak onder de rei zetten m.b.v. een aluminium rei. • Vervolgens het materiaal zo gesloten mogelijk dichtspanen. • Tijdens het dichtspanen, de vlakspaan regelmatig afnemen met een geschikt reinigingsmiddel. Dit om de spaan schoon te houden en een zo vlak mogelijk oppervlak te verkrijgen. Overmatig gebruik van reinigingsmiddel kan leiden tot zachte plekken in de vloer. 	
Doorhardingstijd troffelvloer bij 20 °C en 65% R.V.	<ul style="list-style-type: none"> • Belloopbaar en overschilderbaar is de Arturo EP1000 Troffelvloer na ca. 16 uur. • Een volgende laag binnen 24 uur aanbrengen. • Lagere temperaturen vertragen de doorharding. 	
Reinigen gereedschap	<ul style="list-style-type: none"> • Gereedschap e.d. direct na het gebruik reinigen met Arturo Reinigingsdoekjes*. 	

* Zie betreffende documentatie.

Uzin Utz Nederland bv werkt met een kwaliteitssysteem conform de NEN-EN ISO-9001/14001. Zij is hiervoor gecertificeerd door TÜV Nederland QA. Dit houdt in dat geleverd wordt volgens de voor dit systeem opgestelde product- en processpecificaties en dat de door Uzin Utz Nederland bv geleverde producten en diensten voldoen aan de beschrijving zoals neergelegd in deze technische specificaties. Omdat Uzin Utz Nederland bv niet bekend is met de wijze waarop en de omstandigheden waaronder producten worden verwerkt en op de verwerking van haar producten geen invloed heeft, wordt elke aansprakelijkheid voor schade die ontstaat als gevolg van de verwerking van haar producten uitgesloten. Met het verschijnen van dit blad verliezen alle eerder uitgegeven bladen over dit product hun geldigheid. © Uzin Utz Nederland bv. Alle rechten voorbehouden. Kopiëren en/of dupliceren van deze uitgave in welke vorm dan ook, is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Uzin Utz Nederland bv. | 03.2020